


S71090 – S71092 CLIPPER INTERNO SCAFI 8257



Pennello o rullo
5-10%
Spruzzo
10-30%



N° mani: 2



60' a 20°C



80-100μ



18 h a 20°C



4 m²/l
allo spessore di
90 μ secchi

Descrizione

Top coat

Finitura di natura alchidica monocomponente, opaca di rapida essiccazione, indicata per la protezione dell'interno scafi, per la verniciatura di paglioli, sentine, locali motori.

Colore

Disponibile nei colori bianco cod. S71092 e grigio cod. S71090.

Caratteristiche peculiari

- Buone resistenze chimiche.
- Buona rapidità d'essiccazione.

Peso specifico (parte A): 1,17 ± 0,05 g/ml

Preparazione del supporto

Primer monocomponenti Stoppani

Carteggiare a secco con carta p 280-320

Vecchie pitture

Verificare la buona adesione del ciclo sottostante e carteggiare a secco con carta p 240-280

Applicazione

A pennello, rullo o spruzzo pneumatico con aerografo convenzionale o HVLP.

Umidità relativa < 80%

Temperatura >10 °C <35°C

Temperatura supporto 5° > dew point

Preparazione della miscela

Pennello o rullo

		volume
S7109.	CLIPPER INTERNO SCAFI 8257.....A	1000 parti
S70020	DILUENTE 277B	50-100 parti

Spruzzo

		volume
S7109.	CLIPPER INTERNO SCAFI 8257.....A	1000 parti
S70020 o S70110	DILUENTE 277 o DILUENTE 6209.....B	100-300 parti

Ø ugello convenzionale e HVLP: 1.2-1.3 mm

Pressione: 3,5 – 4 Atm HVLP: 2 – 2,5 Atm

N° di mani : 2

Spessore consigliato: 80-100µ secchi (n°2 mani a spruzzo da 110µ umidi ciascuna)

Intervallo minimo fra le passate: 18h a rullo pennello, 60' a spruzzo a 20°C

Resa teorica mix A : 5 m² per 1 l di miscela allo spessore di 90µ

Resa teorica mix A+B a spruzzo : 4 m² per 1 l di miscela allo spessore di 90µ

Residuo solido in volume mix A+B a spruzzo: 39 %

Essiccazione

	10°C	20°C	35°C
Carteggiabile dopo	min. 14 gg.	min. 7 gg.	min. 72 h
Riverniciabile a spruzzo dopo	min. 36 h max. 48 h	min. 18 h max. 24 h	min. 9 h max. 12 h

SCHEDA TECNICA N° S102-I
REV. 03/2010

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le ns. migliori e più aggiornate conoscenze. Peraltro queste notizie vengono divulgate unicamente come informazione e non possono impegnare la responsabilità della ns. Azienda né fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Ciò anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al ns. controllo.



Lechler S.p.A. 22100
COMO ITALY - Via Cecilio, 17
Tel. +39.031 586 111 - Fax +39.031 586 206
info@lechler.eu www.lechler.eu